



t · one

M a d e i n I t a l y


C a t a l o g u e

COLLECTION	NATURALI	LINFA / SKETCH	BLEND	TREDI	OXIDE	FILLO	I MARMI	FORMATI
05	13	21	35	43	49	57	63	67



Un prodotto innovativo che ricopre la tua casa e la fa rivivere, anche senza dover sostituire tutti i tuoi rivestimenti, ma semplicemente rivestendo pareti, pavimenti e ogni tipo di superficie, grazie al suo versatile spessore di 3mm. Una ventata di freschezza e di stile per riuscire in poche mosse a trasformare l'ambiente in cui vivi e lavori.

An innovative product that will covers your house surface and will make it alive, without the need of replacing all your previous coats, but simply by covering walls, floors, and any kind of surface, thanks to its versatile 3mm thick. A breath of freshness and style to succeed in a few moves, to transform the environment in which you live and work.



Anti Graffio



Non infiammabile



Alte temperature



Non permeabile



Non ossidabile



Completamente naturale



Prodotto utilizzato / applied product:
COLLECTION - Perla

- Neve
- Avorio
- Perla
- Cielo
- Crusca
- Arancio**
- Corallo
- Tortora
- Fumo
- Moro
- Nero
- Lapis
- Notte
- Edera

COLLECTION



Prodotto utilizzato / *applied product*:
COLLECTION - Perla





Prodotto utilizzato / *applied product*:
COLLECTION - Arancio e Notte



Prodotto utilizzato / *applied product*:
COLLECTION - Moro Tortora e Crusca




Prodotto utilizzato / *applied product*:
COLLECTION - Neve Perla e Moro



Prodotto utilizzato / *applied product*:
COLLECTION - Cielo





Travertino avorio

Crema marfil

Ossidiana vena chiara

Basalto vena chiara

Basalto vena scura

Ossidiana vena scura

Prodotto utilizzato / applied product:

NATURALI - Basalto vena chiara

NATURALI

Prodotto utilizzato / *applied product*:
NATURALI - Ossidiana vena chiara



Prodotto utilizzato / *applied product*:
NATURALI - Ossidiana vena scura





Prodotto utilizzato / *applied product*:
NATURALI - Crema marfil



Prodotto utilizzato / *applied product*:
NATURALI - Basalto vena chiara e travertino avorio



Prodotto utilizzato / *applied product*:
NATURALI - Basalto vena chiara



Prodotto utilizzato / *applied product*:
NATURALI - Basalto vena scura



Texture legno strutturata

Cotone

Canapa

Cenere

Corteccia

Cocco

LINFA

Texture legno liscia

Avorio


Tortora

Moro

Nero

SKETCH

Prodotto utilizzato / applied product:
LINFA - Cenere



Prodotto utilizzato / *applied product*:
LINFA - Corteccia

Prodotto utilizzato / *applied product*:
LINFA - Canapa e Cenere



Prodotto utilizzato / *applied product:*
LINFA - Cenere



Prodotto utilizzato / *applied product:*
LINFA - Cenere



Prodotto utilizzato / *applied product*:
LINFA - Corteccia



Prodotto utilizzato / *applied product*:
LINFA - Cenere



Prodotto utilizzato / *applied product*:
SKETCH - Avorio e Nero



Prodotto utilizzato / *applied product*:
SKETCH - Avorio Moro e Nero



Prodotto utilizzato / *applied product*:
SKETCH - Moro e Avorio



Prodotto utilizzato / *applied product*:
SKETCH - Moro e Avorio



Prodotto utilizzato / applied product:
SKETCH - Nero e Avorio



Prodotto utilizzato / applied product:
Boiserie - Cassettone

Avorio

Noce

Grigio

Nero

Prodotto utilizzato / applied product:
BLEND - Avorio e Grigio

BLEND



Prodotto utilizzato / *applied product*:
BLEND - Avorio e Noce



Prodotto utilizzato / *applied product*:
BLEND - Grigio



Prodotto utilizzato / *applied product*:
BLEND - Nero



Prodotto utilizzato / *applied product*:
BLEND - Avorio e Grigio

Prodotto utilizzato / *applied product:*
BLEND - Avorio e Noce



Prodotto utilizzato / *applied product:*
BLEND - Noce Grigio e Avorio



Basalto

Zinco

Carbonio

Prodotto utilizzato / *applied product:*
TREDI - Basalto

TREDI



Prodotto utilizzato / *applied product*:
TREDI - Carbonio



Prodotto utilizzato / *applied product*:
TREDI - Zinco

Prodotto utilizzato / *applied product*:
TREDI - Basalto



Prodotto utilizzato / *applied product*:
TREDI - Zinco



Prodotto utilizzato / *applied product*:
OXIDE - Nero

Perla

Avorio

Moro

Nero

OXIDE

Prodotto utilizzato / *applied product*:
OXIDE - Nero e Avorio



Prodotto utilizzato / *applied product*:
OXIDE - Moro e Perla





Prodotto utilizzato / *applied product*:
OXIDE - Avorio e Moro




Prodotto utilizzato / *applied product*:
OXIDE - Moro e Nero



Prodotto utilizzato / *applied product*:
OXIDE - Moro e Nero



Prodotto utilizzato / *applied product*:
OXIDE - Moro



Brina

Argento

Oro

Bronzo

Acciaio

Pece

Prodotto utilizzato / *applied product:*
FILO - Brina

FILO



Prodotto utilizzato / *applied product*:
FILO - Bronzo
TREDI - Carbonio



Prodotto utilizzato / *applied product*:
FILO - Argento
OXIDE - Avorio



Prodotto utilizzato / *applied product*:
FILO - Pece



Prodotto utilizzato / *applied product*:
FILO - Argento e Bronzo



Prodotto utilizzato / *applied product:*

I MARMI - Bianco Perlino e Rosa Perlino



Bianco Perlino

Rosa Perlino

Prodotto utilizzato / *applied product:*

I MARMI - Bianco Perlino



I MARMI

COLLECTION




I colori e le tonalità potrebbero variare rispetto al prodotto a causa di diverse condizioni di lavorazione o di illuminazione.

The colors and shades could vary from the product due to different processing or lighting conditions.


NATURALI




LEGNI LINFA



LEGNI SKETCH



BLEND




TREDI



OXIDE



FILO












I MARMI




Fantasia in Libertà! La gamma completa
Free your Fantasy! The complete line

FORMATI



Diag. 50
foglio 300x300



Ventaglio
foglio 300x300




Armony
foglio 180x360




25x500
50x500
foglio da 300x600





25x1000
foglio da 300x1000



17x17
foglio da 300x300



25x25
foglio da 300x300



25x50
foglio da 300x300

SCHEDA TECNICA ARTICOLI IN SPESSORE 3+ / Technical Data Sheet

Items in Thickness 3+

PROPRIETÀ FISICO CHIMICHE Physical and Chemical properties	NORMA / METODO Norm / Test Method	COLLECTION	NATURALI	LINFA	SKETCH	BLEND	TREDI	OXIDE	FILO <small>(solo rivest./only wall)</small>	I MARMI
DIMENSIONE (lato) Size (side)	ISO 10545-2	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
DIMENSIONE (diagonale) Size (diagonal line)	ISO 10545-2	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
PESO Weight	–	Valore medio 8,2 Kg/mq Average value 8,2 kg/mq	Valore medio 8,2 Kg/mq Average value 8,2 kg/mq	Valore medio 8,2 Kg/mq Average value 8,2 kg/mq	Valore medio 8,2 Kg/mq Average value 8,2 kg/mq	Valore medio 8,2 Kg/mq Average value 8,2 kg/mq	Valore medio 8,2 Kg/mq Average value 8,2 kg/mq	Valore medio 8,2 Kg/mq Average value 8,2 kg/mq	“Valore medio 8,2 Kg/mq Average value 8,2 kg/mq”	“Valore medio 8,2 Kg/mq Average value 8,2 kg/mq”
ASSORBIMENTO ACQUA Water Absorption	ISO 10545-3	Valore medio 0,1% (< 0,3) Average value 0,1% (< 0,3)	Valore medio 0,1% (< 0,3) Average value 0,1% (< 0,3)	Valore medio 0,1% (< 0,3) Average value 0,1% (< 0,3)	Valore medio 0,1% (< 0,3) Average value 0,1% (< 0,3)	Valore medio 0,1% (< 0,3) Average value 0,1% (< 0,3)	Valore medio 0,1% (< 0,3) Average value 0,1% (< 0,3)	Valore medio 0,1% (< 0,3) Average value 0,1% (< 0,3)	“Valore medio 0,1% (< 0,3) Average value 0,1% (< 0,3)”	“Valore medio 0,1% (< 0,3) Average value 0,1% (< 0,3)”
ASSORBIMENTO ACQUA Water Absorption	ASTM C373	Valore medio 0,1% (< 0,3) Average value 0,1% (< 0,3)	Valore medio 0,1% (< 0,3) Average value 0,1% (< 0,3)	Valore medio 0,1% (< 0,3) Average value 0,1% (< 0,3)	Valore medio 0,1% (< 0,3) Average value 0,1% (< 0,3)	Valore medio 0,1% (< 0,3) Average value 0,1% (< 0,3)	Valore medio 0,1% (< 0,3) Average value 0,1% (< 0,3)	Valore medio 0,1% (< 0,3) Average value 0,1% (< 0,3)	“Valore medio 0,1% (< 0,3) Average value 0,1% (< 0,3)”	“Valore medio 0,1% (< 0,3) Average value 0,1% (< 0,3)”
FORZA DI ROTTURA (Campioni 200x300) Breaking Load in N (Samples 200x300)	ISO 10545-4	Valore medio 700 Average value 700	Valore medio 700 Average value 700	Valore medio 700 Average value 700	Valore medio 700 Average value 700	Valore medio 700 Average value 700	Valore medio 700 Average value 700	Valore medio 700 Average value 700	“Valore medio 700 Average value 700”	“Valore medio 700 Average value 700”
RESISTENZA ALLA FLESSIONE in N/mm ² Bending Strength in N/mm ²	ISO 10545-4	Valore medio 90(campioni 40x100mm) Average value 90(samples 40x100mm)	Valore medio 90(campioni 40x100mm) Average value 90(samples 40x100mm)	Valore medio 90(campioni 40x100mm) Average value 90(samples 40x100mm)	Valore medio 90(campioni 40x100mm) Average value 90(samples 40x100mm)	Valore medio 90(campioni 40x100mm) Average value 90(samples 40x100mm)	Valore medio 90(campioni 40x100mm) Average value 90(samples 40x100mm)	Valore medio 90(campioni 40x100mm) Average value 90(samples 40x100mm)	“Valore medio 90(campioni 40x100mm) Average value 90(samples 40x100mm)”	“Valore medio 90(campioni 40x100mm) Average value 90(samples 40x100mm)”
RESISTENZA ALL'URTO COEFF.DI RESTIT. Shock Resistance	ISO 10545-5	Valore medio 0,8 Average value 0,8	Valore medio 0,8 Average value 0,8	Valore medio 0,8 Average value 0,8	Valore medio 0,8 Average value 0,8	Valore medio 0,8 Average value 0,8	Valore medio 0,8 Average value 0,8	Valore medio 0,8 Average value 0,8	Valore medio 0,8 Average value 0,8	Valore medio 0,8 Average value 0,8
RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA Resistance to Deep Abrasion	ISO 10545-6	≤ 175m mm ³	≤ 175m mm ³	≤ 175m mm ³	≤ 175m mm ³	≤ 175m mm ³	≤ 175m mm ³	≤ 175m mm ³	–	≤ 175m mm ³
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE LINEARE Coefficient of Linear Thermal Expansion	ISO 10545-8	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI resistance to Thermal Shock	ISO 10545-9	RESISTE Resistant	RESISTE Resistant	RESISTE Resistant	RESISTE Resistant	RESISTE Resistant	RESISTE Resistant	RESISTE Resistant	“RESISTE Resistant”	“RESISTE Resistant”
RESISTENZA AL GELO Frost Resistance	ISO 10545-12	RESISTE Resistant	RESISTE Resistant	RESISTE Resistant	RESISTE Resistant	RESISTE Resistant	RESISTE Resistant	RESISTE Resistant	“RESISTE Resistant”	“RESISTE Resistant”
RESISTENZA CHIMICA Chemical resistance	ISO 10545-13	NESSUN EFFETTO VISIBILE No Visible Effect	NESSUN EFFETTO VISIBILE No Visible Effect	NESSUN EFFETTO VISIBILE No Visible Effect	NESSUN EFFETTO VISIBILE No Visible Effect	NESSUN EFFETTO VISIBILE No Visible Effect	NESSUN EFFETTO VISIBILE No Visible Effect	NESSUN EFFETTO VISIBILE No Visible Effect	“PARZIALE CAMBIAMENTO SUPERFICIE Partial Change in Appearance Surface”	“PARZIALE CAMBIAMENTO SUPERFICIE Partial Change in Appearance Surface”
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain Resistance	ISO 10545-14	CLASSE 5 Class 5	CLASSE 5 Class 5	CLASSE 5 Class 5	CLASSE 5 Class 5	CLASSE 5 Class 5	CLASSE 5 Class 5	CLASSE 5 Class 5	“CLASSE 5 Class 5”	“CLASSE 5 Class 5”
COEFFICIENTE D'ATTRITO Coefficient of friction	DIN 51130	R 9	–	R 10	R 9	–	R 12	–	–	R 9
COEFFICIENTE D'ATTRITO Coefficient of friction	ASTM C-1028	μ > 0,6	μ > 0,6	μ > 0,6	μ > 0,6	μ > 0,6	μ > 0,6	μ > 0,6	–	μ > 0,6
REAZIONE AL FUOCO (Mod. 1996) Fire Reaction	EN 13501	A 2 (item 3 = A 1)	A 2 (item 3 = A 1)	A 2 (item 3 = A 1)	A 2 (item 3 = A 1)	A 2 (item 3 = A 1)	A 2 (item 3 = A 1)	A 2 (item 3 = A 1)	A 2 (item 3 = A 1)	A 2 (item 3 = A 1)
DUREZZA IN SCALA MOHS Mohs Scale Hardness	UNI EN 101	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 5	≥ 6

L'unicità di alcune caratteristiche fisiche dei prodotti Studio One li rendono totalmente paragonabili ai comuni prodotti ceramici. Pertanto i risultati dei test sono indicativi e non vincolanti. The unique features of Studio One products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding.

Studio One si riserva la facoltà in ogni momento di apportare eventuali modifiche ai dati riportati nella presente Scheda Tecnica. Studio One reserves the right to make changes to the information contained in this Technical Data Sheet at any time.



t · one

STUDIO ONE s.r.l.
Via Ghiarola nuova, 127
41042 Fiorano Modenese - ITALY
Tel: +39 0536 80.9000
Fax: +39 0536 80.9002
Email: info@studioonesrl.it